

Asfaltconstructies

Gebiedsontsluitingsweg type I (GOW Bubeko type I 80 km, GOW Bibeko type I 70 km, exclusief bedrijventerreinen)

Materiaal	zand [mm]	zand [mm]	klei [mm]	klei [mm]
SMA-NL 11B	35		35	
AC 16 surf DL-B		40		40
AC 16 bind TL-B	50	45	50	45
AC 16 base OL-B	40	40		
AC 22 base OL-B			70	70
Hydraulisch	300	300		
Menggranulaat 0/45				
Menggranulaat 0/31,5			300	300
Zand voor zandbed	500	500	545	545

Gebiedsontsluitingsweg type II (GOW Bubeko type II 80 km, ETW Bubeko type I 70 km, GOW Bibeko type II 50 km, exclusief bedrijventerreinen)

Materiaal	zand [mm]	zand [mm]	klei [mm]	klei [mm]
SMA-NL 8B	30		30	
AC 11 surf DL-B		35		30
AC 16 bind TL-B			50	50
AC 22 base OL-B	80	75	60	60
Menggranulaat 0/45	300	300		
Menggranulaat 0/31,5			300	300
Zand voor zandbed	500	500	565	565

Erftoegangsweg type I (ETW Bibeko 30 km met hoge intensiteit, exclusief bedrijventerrein)

Materiaal	zand [mm]	zand [mm]	klei [mm]	klei [mm]
SMA-NL 8	30		30	
AC 8 surf DL-B		30		30
AC 16 base OL-B	60	60		
AC 22 base OL-B			85	85
Hydraulisch				
Menggranulaat 0/45	250	250		
Menggranulaat 0/31,5			300	300
Zand voor zandbed	500	500	595	595

Erftoegangsweg type II (ETW Bibeko 30 km lage intensiteit)

Materiaal	zand [mm]	zand [mm]	klei [mm]	klei [mm]
SMA-NL 8	30		30	
AC 8 surf DL-B		30		30
AC 16 base OL-B	60	60		
AC 22 base OL-B			75	75
Hydraulisch				
Menggranulaat 0/45	250	250		
Menggranulaat 0/31,5			300	300
Zand voor zandbed	500	500	620	620

Voet- en fietspaden

	zand	klei
Materiaal	[mm]	[mm]
SMA-NL 5	25	
AC 8 surf DL-A		25
AC 22 base OL-A	65	65
Menggranulaat	200	200
0/31,5 Zand voor zandbed	530	530

Elementconstructies

Gebiedsontsluitingsweg type II (GOW Bubeko type II 80 km, ETW Bubeko type I 70 km, GOW Bibeko type II 50 km, exclusief bedrijventerreinen)

	zand	klei
Materiaal	[mm]	[mm]
Betonstraatstenen	80	80
Straatlaag	40	40
Menggranulaat 0/31,5	300	300
Zand voor zandbed	400	500

Erftoegangsweg type I (ETW Bibeko 30 km met hoge intensiteit, exclusief bedrijventerrein)

	zand	zand	klei	klei
Materiaal	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Betonstraatstenen	80		80	
Gebakken klinkers		80		80
Straatlaag	40	40	40	40
Menggranulaat 0/31,5	250	300	250	300
Zand voor zandbed	400	400	500	500

Erftoegangsweg type II (ETW Bibeko 30 km lage intensiteit)

	zand	zand	klei	klei
Materiaal	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Betonstraatstenen	80		80	
Gebakken klinkers		80		80
Straatlaag	40	40	40	40
Menggranulaat 0/31,5			250	250
Zand voor zandbed	400	400	400	400

Voet- en fietspaden

	zand	klei
Materiaal	[mm]	[mm]
Betontegels	60	60
Straatlaag	40	40
Menggranulaat 0/31,5	200	200
Zand voor zandbed	400	500